


			Csúszásgátló képesség			
	Standard	Eredmény	Termék	Méret (mm)	DIN 51130	DIN 51097
 Méret		Lásd külön táblázatban	LLP92	1050,0 X 250,0	R10	B
 Vastagság		4,5 mm	LLP93	1050,0 X 250,0	R10	B
 Kopóréteg		0,55 mm	LLP94	1050,0 X 250,0	R10	B
Felületkezelés		Kguard + PU-bevonat	LLP95	1050,0 X 250,0	R10	B
Garancia	Ipari, alacsony igénybevétel	10 év	LLP96	1050,0 X 250,0	R10	B
	Kereskedelmi	12 év	LLP97	1050,0 X 250,0	R10	B
	Háztartási	15 év	LLP99	1050,0 X 250,0	R10	B
 Leélezett szél		Nem	LLP101	1050,0 X 250,0	R10	B
 Szabványok	EN 649	Heterogén PVC	LLP102	1050,0 X 250,0	R10	B
 Besorolás	EN 685- ipari, alacsony igénybevétel EN	42: Általános ipari, alacsony igénybevétel	LLP103	1050,0 X 250,0	R10	B
	685- kereskedelmi	33: Kereskedelmi, magas igénybevétel	LLP104	1050,0 X 250,0	R10	B
	EN 685- háztartási	23: Háztartási, magas igénybevétel	LLP105	1050,0 X 250,0	R10	B
 Tűzzel szembeni viselkedés	EN 13501-1	B _{fl} -s1	LLP106	1050,0 X 250,0	R10	B
	EN ISO 9239-1	Megfelelt	LLP108	1050,0 X 250,0	R10	B
	EN ISO 11925-2	Megfelelt	LLP109	1050,0 X 250,0	R10	B
 Foltállóság	EN 423	0. osztály	LLP110	1050,0 X 250,0	R10	B
 Fényállóság	EN ISO 105-B02	≥7	LLP111	1050,0 X 250,0	R10	B
 Kopásállóság	EN 660-2	T csoport	LLP112	1050,0 X 250,0	R10	B
 Mérettartás	EN 434	≤ 0.10%	LLP113	1050,0 X 250,0	R10	B
 Akusztikus hatás - zajcsökkentés	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL _w = 13 db	LLT200	610,0 X 500,0	R10	A
 Elektromos viselkedés - testfeszültség	EN 1815	Megfelelt	LLT201	610,0 X 500,0	R10	A
 Karcolódás - megmaradó	EN 433	≤ 0.1mm	LLT202	610,0 X 500,0	R10	A
 Folyamatos görgősszékhasználat	EN 425	Megfelelt	LLT203	610,0 X 500,0	R10	A
 Egységnyi területére jutó tömeg	EN430	7082 g/m ²	LLT204	609,6 X 500,0	R10	A
 Hővezető képesség	ISO 8302	0,0245 m ² K/W	LLT205	609,6 X 500,0	R10	A
		Alkalmas padlófűtéshez. Max. 27 °C	LLT206	609,6 X 500,0	R10	A
			LLT207	609,6 X 500,0	R10	A
 Csúszásgátló képesség	DIN 51130	Lásd külön táblázatban				
	DIN 51097	Lásd külön táblázatban				
	EN 13893	DS				
 VOC-kibocsátás	NF EN ISO 1600	A+ (<250µg/m ³)				
 Tapadás	A legtöbb alkalmazás nem igényel ragasztót. Javasoljuk azonban, hogy ragadószert használjon a nagy forgalmú területeken.					
 Újrafeldolgozhatóság		Alkalmas				



További tájékoztatás:

T: +44 (0)1386 820105

F: +44 (0)1386 820132

info@designflooring.com